



ЛЕГКО
НАНОСИТЬСЯ



ГІДРОФОБНА



СТІЙКА ДО
АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ



СТІЙКА ДО
УДАРНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ



ТОНУЄТЬСЯ



ФОРМУЄ
РІЗНІ ФАКТУРИ

IQ ArtCollectio Beton

Фактурна полімерцементна декоративна штукатурка

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка Vamiut IQ ArtCollectio Beton призначена для декоративного оздоблення поверхонь:

- зовні будівель – по мінеральним основам та в системах скріпленої теплоізоляції фасадів
- всередині будівель – по мінеральним та органічним основам.

Не рекомендується застосовувати для оздоблення цоколя.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою відповідних матеріалів ТМ Vamiut. Міцні та щільні основи проґрунтувати IQ QuartzGrunt.

Ґрунтовку IQ QuartzGrunt рекомендується застосовувати в кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приступати до нанесення Vamiut IQ ArtCollectio Beton слід тільки після повного висихання ґрунт-фарби.

Штукатурку ретельно перемішати за допомогою низькообертового дреля з насадкою. За необхідності допускається додавання чистої води в штукатурку, але не більше 5% по масі, після чого штукатурку слід знову ретельно перемішати. Нанести штукатурку на підготовлену основу за допомогою сталеві терки або напівтерки та рівномірно розподілити по поверхні необхідною товщиною, залежно від

обраного декоративного ефекту. За допомогою відповідного інструменту, створити обраний декоративний ефект.

Використаний інструмент після роботи відразу промити водою.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для збереження рівномірності кольору, рекомендується, при роботі на однотипних і великих поверхнях, використовувати матеріали однієї партії виготовлення та тонування.

Не змішувати Vamiut IQ ArtCollectio Beton з іншими матеріалами (фарби, штукатурки, ґрунтовки тощо).

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20±2°C і відносній вологості повітря 65±5%. В інших умовах час висихання штукатурки може змінитися.

При використанні штукатурки слід уникати її передчасного чи примусового висихання. Свіжонанесену штукатурку необхідно захищати від атмосферного впливу (прямого сонячного проміння, сильного вітру, потрапляння води чи надмірної вологи, різких перепадів температури) щонайменше протягом 24 год. Для цього будівельні риштування можна накрити будівельною сіткою або фольгою.

Не допускається використання іржавих ємностей та інструментів.

Використання Vamiut IQ ArtCollectio Beton потребує базових навичок нанесення декоративних матеріалів та не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити водою. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберегти від заморожування.

УПАКОВКА

Штукатурка Vamiut IQ ArtCollectio Beton фасується в пластикові відра по 17 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	суміш мікроцементів та модифікаторів
Витрата води для приготування розчинової суміші	5,0-5,6 л на 17 кг
Температура основи при використанні	від +5°C до +30°C
Час утворення поверхневої плівки	близько 15 хвилин
Витрата** Vamiut IQ ArtCollectio Beton	від 2,5-4,2 кг/м²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

**Витрата продукту залежить від рівності основи, навичок виконавця та обраного декоративного ефекту.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.