




ГОТОВА ДО
ЗАСТОСУВАННЯ



ЗБІЛЬШУЄ
АДГЕЗІЮ



СТВОРЮЄ
ЩОРОХОВАТУ
ПОВЕРХНЮ



ПАРОПРОНИКНА



ВСЕРЕДЕНІ ТА
ЗОВНІ БУДІВЛІ

IQ QuartzGrunt SILICONE

Грунтуюча фарба силіконова для підготовки основ під тонкошарові силіконові штукатурки

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба Vamiut IQ QuartzGrunt SILICONE призначена для підготовки основ під нанесення декоративних тонкошарових штукатурок і фарб, а також для консервації неопоряджених фасадів на зимовий період.

Використовується на стінах і стелях всередині і зовні будівель на основах з бетону, цементно-вапняних, цементно-піщаних штукатурок, цегли, на гіпсових поверхнях та у фасадних системах скріпленої теплоізоляції Vamiut. Використання Vamiut IQ QuartzGrunt SILICONE знижує ймовірність виникнення плям на поверхні полімерних і мінеральних штукатурок.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Гіроскопічні поверхні проґрунтувати IQ Grunt не менше, ніж за 4 години до нанесення IQ QuartzGrunt SILICONE.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунт-фарбу перед використанням слід ретельно перемішати. Наносити пензлем, валиком, макловицею або механізованим методом. Після висихання грунт-фарба стійка до механічних впливів, а поверхня придатна для нанесення наступних шарів. Одразу після використання інструменти слід вимити водою. Затверділі залишки видалити органічними розчинниками. Рекомендується використовувати Vamiut IQ QuartzGrunt SILICONE в кольорі близькому до кольору наступного шару.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 ±2 °C і відносній вологості повітря 65±5%. За інших умов час висихання може змінитися.

Використання ґрунт-фарби не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити водою. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

УПАКОВКА

Ґрунт-фарба Vamiut IQ QuartzGrunt SILICONE фасується в пластикові відра по 10л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	дисперсія на основі синтетичних смол
Густина	близько 1,5 кг/л
Температура основи при використанні	від +5°C до +30°C
Час висихання до ступеня 3	від 3 до 6 годин
Витрата	від 0,25 до 0,5 л/м ²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недейсними.