



ГОТОВА ДО
ЗАСТОСУВАННЯ



ГІДРОФОБНА



ТОНУЄТЬСЯ



ПРОЗОРИЙ
ПРИ ВИСИХАННІ



ЗАХИЩАЄ ВІД
УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ



НЕ МІСТИТЬ
РОЗЧИННИКІВ

IQ ArtCollectio Umbra

Лак декоративно-захисний для оздоблення та захисту декоративних мінеральних, полімерних та мозаїчних штукатурок, а також бетону, каменю, цегли

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Лак Vamiut ArtCollectio UMBRA застосовується для декоративного оздоблення та захисту мінеральних (бетон, камінь, цегла, мозаїчні, цементні, цементно-вапняні, декоративні мінеральні штукатурки) та полімерних основ від впливу атмосферних опадів, УФ-випромінювання, механічних пошкоджень. Використовується для надання кольору мінеральним поверхням з імітацією деревини, природного каменю, іржі, необробленого бетону та інше. Ступінь блиску залежить від поверхні, на яку наноситься Vamiut ArtCollectio UMBRA. Використовується в середині та зовні приміщень.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ СИСТЕМ ПІДЛОГИ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Слабкі ділянки основи необхідно видалити. Основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Перед виконанням робіт лак треба ретельно перемішати. Лак Vamiut IQ ArtCollectio UMBRA наносити пензлем, валиком або макловицею. Незадовго після нанесення затонованого лаку на оздоблювану поверхню, за допомогою поролонової терки слід надати поверхні бажаного кольорового ефекту, періодично очищаючи та промиваючи терку від надлишку лаку. Залежно від стану поверхні та бажаного декоративного ефекту, лак може наноситися в один або більше шарів. Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%.

Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими нормативними документами.

Використання Vamiut IQ ArtCollectio UMBRA потребує базових навичок нанесення декоративних матеріалів та не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря.

Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 6 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

УПАКОВКА

Лак Vamiut IQ ArtCollectio UMBRA фасується в пластикові відра по 10 л

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	суміш модифікованих акрилових смол з пігментами
Густина	1,05 ± 0,01 г/мл
Температура основи	від +5°C до +30°C
Час висихання	від 4 до 6 годин
Витрата	від 0,1 л/м ²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція ТМ Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними