


ЛЕГКО  
ВИРІВНЮЄТЬСЯ



СТІЙКА ДО  
АТМОСФЕРНИХ  
ВПЛИВІВ



ПАРОПРОНИКНА



ТОНУЄТЬСЯ



СТІЙКА ДО ВПЛИВУ  
УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ



# IQ DecorPlast SILICONE

Штукатурка декоративна тонкошарова силіконова

## СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка Vamiut IQ DecorPlast SILICONE призначена для декоративного оздоблення поверхонь:

- зовні будівель – по мінеральним основам (бетон, цегляна кладка, цементно-піщана штукатурка тощо) та в системах скріпленої теплоізоляції фасадів
- всередині будівель – по мінеральним та органічним (гіпсокартонні чи фіброцементні плити, плити OSB тощо) основам.

Не рекомендується застосовувати для оздоблення цоколя.

Штукатурка Vamiut IQ DecorPlast SILICONE тонується за каталогами кольорів NCS та RAL.

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівності поверхні необхідно вирівняти за допомогою відповідних матеріалів TM Vamiut. Міцні та щільні основи проґрунтувати IQ QuartzGrunt або IQ QuartzGrunt SILICONE. Основи з високою здатністю до поглинання спочатку проґрунтувати IQ Grunt та, не раніше, ніж через 4 години, нанести IQ QuartzGrunt або IQ QuartzGrunt SILICONE.

Ґрунтовку IQ QuartzGrunt або IQ QuartzGrunt SILICONE рекомендується застосовувати в кольорі, наближеному до кольору штукатурки.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приступати до нанесення Vamiut IQ DecorPlast SILICONE слід тільки після повного висихання ґрунт-фарби.

Штукатурку ретельно перемішати за допомогою низькообертового дреля з насадкою. За необхідності допускається додавання чистої води в штукатурку, але не більше 5% по масі, після чого штукатурку слід ретельно перемішати. Наносити штукатурку на підготовлену основу за допомогою сталеві терки або напівтерки та рів-

номірно розподілити по поверхні товщиною, близькою до величини обраного зерна. Орієнтовно через 10-15 хв приступити до формування структури за допомогою пластикової терки. Залежно від напрямку та інтенсивності руху пластиковою теркою, можна отримати необхідний вид обраної фактури. Використаний інструмент після роботи відразу промити водою.

## ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для збереження рівномірності кольору, рекомендується, при роботі на однотипних і великих поверхнях, використовувати матеріали однієї партії виготовлення та тонування.

Не змішувати Vamiut IQ DecorPlast SILICONE з іншими матеріалами (фарби, штукатурки, ґрунтовки тощо).

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20±2°C і відносній вологості повітря 65±5%. В інших умовах час висихання штукатурки може змінитися.

При використанні штукатурки слід уникати її передчасного чи примусового висихання. Свіжонанесену штукатурку необхідно захищати від атмосферного впливу (прямого сонячного проміння, сильного вітру, потрапляння води чи надмірної вологи, різких перепадів температури) щонайменше протягом 24 год., для цього будівельні риштовання можна накрити будівельною сіткою або фольгою.

Не допускається використання іржавих ємностей та інструментів.

Використання Vamiut IQ DecorPlast SILICONE потребує базових навичок нанесення декоративних штукатурок та не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити водою. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

## ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

## УПАКОВКА

Штукатурка Vamiut IQ DecorPlast SILICONE фасується в пластикові відра по 25кг.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склад                                   | дисперсія синтетичних смол з мінеральними наповнювачами, модифікаторами та пігментами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Густина                                 | близько 1,6 кг/л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температура основи при використанні     | від +5°C до +30°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стійкість до впливу дощових опадів      | через 24 години                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Час утворення поверхневої плівки        | близько 15 хвилин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Витрати** Vamiut IQ DecorPlast SILICONE | <b>Фактура «Камінцева»:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>зерно 0,5 мм: близько 1,8 кг/м<sup>2</sup></li><li>зерно 1,0 мм: близько 2,3 кг/м<sup>2</sup></li><li>зерно 1,5 мм: близько 2,8 кг/м<sup>2</sup></li><li>зерно 2,0 мм: близько 3,8 кг/м<sup>2</sup></li></ul> <b>Фактура «Короїд»:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>зерно 1,5 мм: близько 2,7 кг/м<sup>2</sup></li><li>зерно 2,0 мм: близько 3,7 кг/м<sup>2</sup></li></ul> |

\*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

\*\*Витрата продукту залежить від рівності основи та навичок виконавця.

## ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.