



IQ Protect STONE

Лак гідрофобізує для захисту бетону, каменю, цегли, мозаїчних, цементних та цементно-вапняних штукатурок



ГОТОВИЙ ДО
ЗАСТОСУВАННЯ



ВИСОКА ЩІЛЬНІСТЬ
ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ



НЕ МІСТИТЬ
РОЗЧИННИКІВ



ПРОЗОРИЙ,
ГЛЯНЦЕВИЙ



ЗБІЛЬШУЄ
ГІДРОФОБНІСТЬ



СТІЙКА ДО ВПЛИВУ
УФ ВИПРОМІНЮВАННЯ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Лак Vamiut IQ Protect STONE призначений для захисту мінеральних основ (бетон, камінь, цегла, мозаїчна, цементна та цементно-вапняна штукатурки) від впливу атмосферних опадів, УФ-випромінювання. Створює на поверхні прозорий, щільний шар з високим ступенем глянце. Використовується в середині та зовні приміщень.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ПІДЛОГ.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1 -23:2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною без видимих руйнувань. Перед застосуванням основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. Елементи біологічної корозії обробити IQ Protect BIO або видалити її механічним методом. Всі нерівності і слабкі ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти матеріалами Vamiut в залежності від стану і призначення основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Лак Vamiut IQ Protect STONE необхідно наносити пензлем, валиком, макловицею або методом розпилення. Залежно від стану поверхні лак може наноситися в один або два шари. Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +35°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими нормативними документами. Використання продукту не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморозування.

УПАКОВКА

Лак Vamiut IQ Protect STONE фасується в пластикові відра по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	дисперсія на основі синтетичних смол з модифікуючими добавками
Густина	1,0 ± 0,01 г/мл
Температура основи	від +5°C до +30°C
Час висихання	від 4 до 6 годин
Витрата	від 0,3 до 0,6 л/м ²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція ТМ Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.