




ЗРУЧНА ТА ПРОСТА
В ЗАСТОСУВАННІ




СТІЙКА ДО
АТМОСФЕРНИХ
ВПЛИВІВ



ВИСОКА
АДГЕЗІЯ



ПАРОПРОНИКНА



ПЛАСТИЧНА

IQ ThermoProtect

Армуюча суміш ППС для приклеювання та армування пінополісти-
рольних плит при утепленні фасадів будівель і споруд

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Vamiut IQ ThermoProtect призначена для армування та приклеювання пінопо-
лістирольних плит при утепленні фасадів будівель і споруд.

При утепленні фасадів мінераловатними плитами необхідно використовувати суміші
Vamiut IQ ThermoFix Wool та Vamiut IQ ThermoProtect Wool.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи
здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Всі нерівні та слабкі
ділянки основи необхідно видалити. Основу слід очистити від пилу, бруду, біологіч-
ної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію.
За необхідності, слід вирівняти основу, застосовуючи відповідні продукти ТМ Vamiut
залежно від матеріалу основи.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

У робочу ємність відміряти необхідну кількість води. Суху суміш поступово додава-
ти у відміряну воду, при цьому перемішуючи суміш за допомогою низькообертового
дриля з насадкою. Перемішувати розчинову суміш до отримання однорідної маси
без грудок. Після перемішування, розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чого
знову перемішати.

Використання розчинової суміші можливе протягом 2 годин.

ПРИКЛЕЮВАННЯ УТЕПЛЮВАЧА

Залежно від стану огорожувальних конструкцій фасаду вибирають один із таких
способів наклейки пінополістирольних плит:

1. **Суцільний** – при нерівностях поверхні до 5 мм. Розчинова суміш наноситься по
всій поверхні плити зубчастим шпателем.

2. Маячковий – при нерівностях поверхні 5 – 10 мм. Розчинова суміш наноситься на поверхню плити на відстані 20 мм від країв по всьому периметру плити у вигляді смуг шириною 60 мм і висотою 20 мм, та посередині плити в вигляді маячків з розрахунку 6-8 штук діаметром близько 100 мм і висотою 20 мм на плиту розміром 0,5 x 1 м. Смуги, нанесені по периметру, повинні мати розриви розчину, щоб при наклеюванні плит не утворювалися повітряні корки.

Після нанесення розчинової суміші, плиту слід одразу встановити в проектне положення і притиснути. Зусилля при притисканні повинно бути таким, щоб розчинна суміш розподілилася між основою і плитою мінімум на 40%. Плити необхідно приклеювати впритул одна до іншої, в одній площині, не допускаючи збігу вертикальних швів. За нормальних умов, до подальших робіт (кріплення фасадними дюбелями, влаштування армованого захисного шару) можна приступати не раніше, ніж через 3 доби після приклеювання.

АРМУВАННЯ (ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНОГО ШАРУ)

Розчинову суміш тонким шаром (до 2 мм) нанести на поверхню плит утеплювача. Потім викласти на неї армуючу сітку і розгладити. Після підсихання першого шару, нанести другий шар розчинової суміші товщиною 3 мм. За нормальних умов, до влаштування декоративного покриття слід приступити не раніше, ніж через 3 доби.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими нормативними документами. Використання продукту не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УПАКОВКА

Суміш Vamiut IQ ThermoProtect фасується в паперові мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами
Витрата води для приготування розчинової суміші	6,0-6,5 л води на 25 кг сухої суміші
Температура використання розчинової суміші	від +5°C до +30°C
Час використання розчинової суміші	близько 2 год
Відкритий час нанесеної на основу розчинової суміші	близько 15 хвилин
Міцність зчеплення з основою (повітряно-сухі умови)	не менше 0,5 МПа
Міцність зчеплення з полістирольними плитами (повітряно-сухі умови)	не менше 0,08 МПа
Орієнтовна витрата сухої суміші**	5,0-6,0 кг/м ²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція ТМ Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

**Витрата залежить від способу нанесення, нерівності поверхні та навичок виконавця

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.