



ГОТОВИЙ ДО
ЗАСТОСУВАННЯ



ВСЕРЕДЕНІ ТА
ЗОВНІ БУДІВЛІ



НЕ МІСТИТЬ
РОЗЧИННИКІВ



ПРОЗОРИЙ
ПРИ ВИСИХАННІ



ВИСОКА КЛЕЮЧА
ЗДАТНІСТЬ



IQ WallPaper

Клей для шпалер

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

IQ WallPaper призначений для приклеювання важких паперових, важких вінілових, склошпалер, грубоволокнистих, текстильних, велюрових, металізованих та інших ексклюзивних шпалер

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основу слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Тріщини в основі необхідно розшити і відремонтувати сумішами Vamiut (в залежності від стану та призначення конструкції). Повністю видалити водорозчинні лакофарбові покриття та старі шпалери за допомогою засобу для видалення шпалер Vamiut. Лакофарбові покриття, що не розчиняються у воді, видалити механічним шляхом. Основи з високим водопоглинанням здатністю проґрунтувати Vamiut IQ InteriorGrunt. Основи з низьким водопоглинанням обробити так, щоб вони могли рівномірно вбирати вологу (наприклад, зашліфувати).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Клей Vamiut IQ WallPaper готовий до застосування і не потребує розведення водою. Клей слід наносити валиком або зубчатим шпателем А1/В2.

Приклеювання текстильних, важких вінілових, паперових і велюрових шпалер

1. Клей рівномірно та не дуже товстим шаром нанести валиком на основу (відповідно до ширини шпалерного полотна).
2. Прикласти та притиснути до стіни шпалерне полотно. Акуратний стик можна отримати шляхом обрізання кромки і склеювання стиків або наклеювання полотен в нахльост.

3. Фарбувати шпалери можна не раніше ніж через 24 години. Під час обробки та висихання температура навколишнього середовища має становити не нижче +18 °C (для запобігання зморщуванню полотна). Слід уникати плям клею на зовнішній стороні шпалер, оскільки змивання клею може призвести до усадки (зморщування) полотна.

Приклеювання металізованих шпалер

1. Клей рівномірно та не дуже товстим шаром нанести валиком на основу (відповідно до ширини шпалерного полотна).
2. Металізовані шпалери розрізати та згорнути в рулон виворітною паперовою стороною назовні. Вертикально прикласти їх до стіни на вологий шар клею. Шпалерний шпатель огорнути чистою м'якою тканиною та притиснути ним шпалери так, щоб не було пухирців. Притискати шпалери також можна за допомогою шпалерного валика.
3. Суміжне полотно наклеїти в стик.

Інструменти слід одразу після використання промити водою. Залишки клею відразу змивати зі всіх поверхонь, що миються, і витерти їх насухо.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +18°C до +30°C і відносній вологості повітря до 80%.

Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 ±2 °C і відносній вологості повітря 65±5%. За інших умов час висихання продукту може змінитися.

Використання клею, зазвичай, не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання матеріалу в умовах, які не були розглянуті в даному технічному описі, слід самостійно провести тестові випробування або звернутися за консультацією до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити водою. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +10°C до +25°C - 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. При транспортуванні оберігати від заморожування.

УПАКОВКА

Гідроізоляційна однокомпонентна мастика Vamiut IQ WallPaper фасується у пластикові відра по 10 л.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	модифікована водна дисперсія полімерів
Густина	1,01 кг/л
Температура при використанні	від +18 °C до +30 °C
Орієнтовна витрата	• близько 200-275 г/м² - залежно від типу шпалер, які використовуються • близько 400 г/м² - при нанесенні зубчатим шпателем
Орієнтовна площа поверхні, що обробляється	10 кг клею приблизно на 50 м²

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.