

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ



IQ Grunt

Грунтовка глибокопроникаюча для зміцнення і просочення основ під оздоблювальні, гідроізоляційні, теплоізоляційні та інші покриття

- зміцнює основу
- збільшує адгезію покріттів до основи
- зменшує водопоглинання
- готова до застосування
- не містить органічних розчинників

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтовка Vamiut IQ Grunt призначена для зміцнення і просочення пористих, неміцних і сильно вбираючих основ (легкий бетон, штукатурка, гіпсові та цегляні поверхні), збільшення адгезії до основи матеріалів Vamiut.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1 -23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною без видимих руйнувань. Перед застосуванням ґрунтовки основа очищається від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівності і неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти матеріалами в залежності від стану і призначення конструкції за 24 години до початку робіт. Основи з елементами біологічної корозії обробити спеціальним складом або видалити їх механічним шляхом.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтівку Vamiut IQ Grunt необхідно наносити пензлем, валиком або щіткою. Залежно від стану поверхні ґрунтовка може наноситися в один або два шари. Інструменти слід відразу ж після застосування промити водою.

ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 °C до +35 °C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20 °C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання ґрунтовки може змінитися.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім вищевикладеної інформації про застосування ґрунтовки, при роботі з нею слід керуватися діючими нормативними документами. Застосування ґрунтовки не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі застосування ґрунтовки в інших умовах необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5 до +30 °C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначененої на упаковці.

УПАКОВКА

Грунтовка Vamiut IQ Grunt фасується в пластикові каністри по 10 л.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: дисперсія на основі синтетичних смол

Колір: прозорий

Температура основи: від +5 °C до +35 °C

Час висихання: від 4 до 6 годин

Густина: 1,01 ± 0,01 г/мл

Витрата ґрунтовки: від 0,1 до 0,2 л/м²

*Наведені технічні характеристики – довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.