



IQ BlockFix

Суміш для кладки блоків з ніздрюватого бетону

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Vamiut IQ BlockFix застосовується для зведення внутрішніх і зовнішніх стін з точних за розміром блоків з ніздрюватого бетону (газобетон, пінобетон). Завдяки високій адгезії до основи забезпечує монолітність зведених конструкцій.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Всі нерівні та слабкі ділянки основи необхідно видалити. Блоки перед укладанням слід очистити від пилу, бруду, біологічної корозії, іржі, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

У робочу ємність відміряти необхідну кількість води. Суху суміш поступово додавати у відміряну воду, при цьому перемішуючи розчинову суміш за допомогою змішувача або низькообертового дреля з насадкою. Перемішувати розчинову суміш до отримання однорідної маси без грудок. Після перемішування, розчинову суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати.

Розчинову суміш нанести на основу, до якої приклеюються блоки, та вирівняти висоту суміші зубчастим шпателем. Блоки встановлюються на розподілену розчинову суміш, а їх положення може коригуватися за допомогою гумового молотка протягом 3 хвилин після укладання.




ЗАПОБІГАЄ
УТВОРЕННЮ
«МІСТКІВ ХОЛОДУ»



ПІДВИЩЕНА
ВОДОСТІЙКІСТЬ



МОРОЗОСТІЙКА



ПАРПРОНИКНА

Перший ряд кладки слід вкладати на цементно-піщаний розчин, за допомогою якого максимально вирівнюється основа.

ПРИМІТКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5°C до +30°C і відносній вологості повітря до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання продукту може змінитися.

Крім вищевикладеної інформації про застосування продукту, при роботі з ним слід керуватися діючими нормативними документами. Використання продукту не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання за інших умов необхідно самостійно провести випробування або звернутися за порадою до виробника.

При роботі користуватися засобами захисту. У разі потрапляння на шкіру або в очі негайно промити великою кількістю води та звернутись до лікаря. Тримати в місцях, недоступних для дітей.

ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій упаковці, в приміщеннях з постійною температурою від +5°C до +25°C – 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

УПАКОВКА

Суміш Vamiut IQ BlockFix фасується в паперові мішки по 25 кг.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Склад	суміш цементу з мінеральними наповнювачами і органічними модифікаторами
Витрата води для приготування розчинної суміші	5,5-6,0 л на 25 кг сухої суміші
Температура використання розчинової суміші	від +5°C до +30°C
Час використання розчинової суміші	близько 2 год
Відкритий час нанесеної на основу розчинової суміші	близько 10 хвилин
Міцність зчеплення з основою	не менше 0,2 МПа
Орієнтовна витрата сухої суміші	25 кг на 1 м³ кладки

*Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові і не можуть бути підставою для претензій. Продукція ТМ Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність даного продукту вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, приготування і нанесення, наведених в даному технічному описі. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в інших цілях і умовах, не передбачених технічним описом. З моменту появи даного технічного опису всі попередні стають недійсними.