

# МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ



## IQ BetonGrunt

Ґрунтовка адгезійна для обробки бетонних та інших щільних невбираючих вологу основ

- створює шорстку поверхню, вологостійка
- збільшує адгезію покриття до основи
- для гіпсових, гіпсовапняних, вапняно-цементних та інших штукатурок
- ефективна при облицюванні методом «плитка по плитці»
- вологостійка

### ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ґрунтовка Vamiut IQ BetonGrunt застосовується для підготовки під обробку щільних, невбираючих вологу поверхонь (монолітних і збірних бетонних і залізобетонних конструкцій) з метою підвищення адгезії до основи оздоблювальних покриттів (гіпсових, гіпсовапняних, цементно-вапняних, цементно-піщаних штукатурок, фарб, шпаклівок і клеїв для плитки) всередині і зовні приміщень.

Ґрунтовка Vamiut IQ BetonGrunt, також застосовується для підготовки поверхонь, оброблених цементно-піщаними і цементно-вапняними штукатурками і облицьованих гіпсокартоном, ДСП або керамічною плиткою.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням адгезійної ґрунтовки основу слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію до основи. Всі нерівні і неміцні ділянки основи необхідно видалити. Гігроскопічні поверхні проґрунтувати Vamiut IQ InteriorGrunt за 4 години до початку нанесення Vamiut IQ BetonGrunt. На основах, де присутня вологість, необхідно попередньо (за 3 доби) виконати гідроізоляцію за допомогою інших матеріалів Vamiut. Основи з елементами біологічної корозії обробити антибактеріальною ґрунтовкою.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтовку адгезійну Vamiut IQ BetonGrunt перед використанням слід ретельно перемішати. Ґрунтовка наноситься пензлем, валиком або щіткою. Час висихання ґрунтовки, перш за все, залежить від температури зовнішнього середовища і вологості повітря. При нормальних кліматичних умовах (температура  $+20 \pm 2$  °C і відносна вологість повітря  $55 \pm 5\%$ ) час висихання ґрунтовки – 4 години. Після висихання ґрунтовка стійка до механічних впливів, а поверхня придатна для нанесення наступних шарів. Відразу після використання інструменти слід вимити водою. Затверділі залишки видалити органічними розчинниками.

### ПРИМІТКИ

Роботи слід виконувати при температурі основи від  $+5$  °C до  $+30$  °C і відносній вологості до 80%. Всі викладені в даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні при температурі  $+20 \pm 2$  °C і відносній вологості повітря  $55 \pm 5\%$ . В інших умовах час висихання ґрунтовки може змінитися.

При роботі з ґрунтовкою необхідно берегти очі і шкіру. У разі потрапляння ґрунтовки в очі слід негайно промити їх водою. При виникненні подразнення звернутися до лікаря.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім наведеної вище інформації про способи застосування ґрунтовки адгезійної Vamiut IQ BetonGrunt, при роботі з нею слід керуватися чинною нормативною документацією. Використання ґрунтовки не викликає труднощів за умов дотримання правил, викладених в даному технічному описі. У разі використання матеріалу в умовах, які не були розглянуті в даному технічному описі, слід самостійно провести тестові випробування або звернутися за консультацією до виробника.

# МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХОНЬ

## ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною температурою від +5 °C до +30 °C — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.

## УПАКОВКА

Ґрунтовка адгезійна Vamiut IQ BetonGrunt фасується в пластикові відра по 14,5 кг.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Склад:** дисперсія синтетичних смол і наповнювачів

**Щільність дисперсії:** 14,5 кг/л

**Колір:** білий

**Температура основи при застосуванні:** від +5 °C до +30 °C

**Час висихання до ступеня 3:** від 3 до 4 годин

**Опір дифузії:** близько 120 μ H<sub>2</sub>O

**Витрата:** від 0,3 до 0,75 кг/м<sup>2</sup>

\*Наведені технічні характеристики — довідкові і не можуть служити підставою для претензій. Продукція торгової марки Vamiut постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.